

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №** 61401 - СИ  
от 10 июля 2014 г.

Дата проведения испытаний 28.05.2014 – 10.07.2014 г.

**ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ**

Наименование или фамилия заказчика METZERPLAS COOPERATIVE AGRICULTURAL ORGANIZATION LTD., Израиль

Юридический адрес Kibbutz Metzer, M.P. Hefer 38820, Israel

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПЫТЫВАЕМЫХ ОБРАЗЦАХ**

Наименование и обозначение Детали соединительные (фитинги) из латуни для труб РЕ-Х систем холодного, горячего водоснабжения и отопления.  
Соединения труб РЕ-Х наружным диаметром 20 мм с помощью деталей из латуни с натяжной гильзой из полифенилсульфона типа «UltraSlide»: Соединитель 20x20; Соединитель с наружной резьбой ½ - 20; Соединитель с внутренней резьбой ½ - 20  
Труба наружным диаметром 20 мм из силанольношшитого полиэтилена РЕ-Хb: Труба SP PEX-B SDR 7,4 - 20 x 2,8

На соответствие ГОСТ Р 52134-2003 п. 5.1.25

Код ОКП 22 4800

Номер партии

Дата изготовления 2014 г.

Количество По 4 шт.

Предъявитель образцов для испытаний METZERPLAS COOPERATIVE AGRICULTURAL ORGANIZATION LTD.

Дата получения образцов 26.05.2014 г.

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПЫТАНИЯХ**

Испытания проводятся по (наименование НД) ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия»

Результаты испытаний прилагаются на 1 стр.

*Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.  
Перепечатка протокола испытаний без согласия испытательной лаборатории ИЛ «ПЛАСТ ТЕСТ»  
запрещена*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ** соединений труб РЕ-Х-b 20 x 2,8 по ГОСТ Р 52134-2003

№ №	Наименование показателей	Единица измерения	Метод испытаний	Значение показателя по НД	Результаты испытания	Наименование оборудования	Примечания
1	Стойкость соединений при постоянном внутреннем давлении, не менее	ч	ГОСТ 24157			Гидравлический стенд ф.ИРТ	
	при температуре 20°C и давлении 3,71 МПа			1	1 без разрушения и протечек		
	при температуре 95°C и давлении 1,36 МПа			1000	1000 без разрушения и протечек		

Ответственный исполнитель ..... Е.А. Выборнов

Представитель ОС, эксперт ..... А.В. Буздалина

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛ «ПЛАСТ ТЕСТ»

..... Е.Ю. Баранов